

Obszar zastosowania


Mipa 2K-HS CS 44 jest odpornym na zarysowania i łatwym do czyszczenia lakierem bezbarwnym opartym na nanotechnologii. Ze względu na wysoką odporność na drobne zarysowania (wytworzone np. przez myjnie, ścieranie mechaniczne lub działanie chemikaliów) nadaje się w szczególności do lakierowania całościowego lub częściowego samochodów osobowych, motocykli, samochodów użytkowych i elementów wyposażenia (np. wnętrza samochodu, zbiorników motocykli i klamek wewnętrznych). Lakier bezbarwny CS 44 można aplikować na bazowe lakiery konwencjonalne i wodorozcieńczalne. Pełna wytrzymałość mechaniczna i odporność na zarysowania są zagwarantowane po minimalnym czasie suszenia wynoszącym 7 dni w temperaturze 20 °C.

Wydajność: 10,0 - 12,0 m²/l

Instrukcja zastosowania



Kolor
bezbarwny



Proporcje mieszania
Utwardzacz
Utwardzacz Mipa 2K-HS

wagowo (lakier : utwardzacz)
—

objętościowo (lakier : utwardzacz)
2 : 1



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe
Mipa 2K-HS 25
Mipa 2K-HS 45


Lakierowanie częściowe
Mipa 2K-HS 10
—



Czas przydatności do użycia
1 h z utwardzaczem Mipa 2K-HS 10 w temp. 20 °C
2,5 h z utwardzaczem Mipa 2K-HS 25 w temp. 20 °C
2,5 h z utwardzaczem Mipa 2K-HS 45 w temp. 20 °C



Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik Mipa 2K-V 10 szybki
Rozcieńczalnik Mipa 2K-V 25
Rozcieńczalnik Mipa 2K- V 40 wolny



Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym
19 – 22 s 4 mm DIN


Airmix / Airless
—



Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
Metoda aplikacji		2 – 2,5			
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym (wysokociśnieniowy)	—		1,2 - 1,3	1,5	0 – 5
HVLP (niskociśnieniowy)	—	2 – 2,2	1,2 – 1,3	1,5	0 – 5
HVLP / ciśnienie wew. dyszy	—	0,7	—	—	—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Czas odparowania**

1 - 3 minut między natryskami

10 - 15 minut przed suszeniem piecowym

Warstwa suchego filmu

50 - 60 µm

**Czas suszenia****Temperatura obiektu****Pyłosuchy****Odporny na dotyk****Gotowy do montażu****Gotowy do szlifowania****Gotowy do polakierowania**

20 °C

25 - 35 minut

12 h

24 h

—

—

60 °C

—

30 minut

2 h

—

—

Promienniki podczerwieni krótkofalowe

—

8 minut

—

—

—

Promienniki podczerwieni średniofalowe

—

10 - 15 minut

—

—

—

Uwagi**Przechowywanie:**

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 3 lata.

Ustawodawstwo LZO:UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/d) 420 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 420 g/l LZO.**Warunki aplikacji:**

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja:

Optymalna aplikacja : Nanieść jako pierwszą cienką warstwę 1/2 natrysku, a następnie 1 pełną warstwę lakieru.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl