





INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

C48 VHS 2:1 ULTRA SPEED AIR DRY SZYBKI LAKIER AKRYLOWY AIR DRY	
PRODUKTY C48 Lakier Akrylowy VHS 2:1 Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru Akrylowego VHS C48 Utwardzacz SLOW 1:2 do Lakieru Akrylowego VHS C48 - przeznaczony do lakierowania w temperaturze powyżej 25°C	
OPIS PRODUKTU Wysokiej jakości szybki akrylowy lakier bezbarwny typu Air Dry do szybkich napraw samochodowych, bez konieczności wygrzewania w kabine lakierniczej. Pozwala znacząco skrócić czas pracy i ograniczyć zużycie energii. • Gotowy do polerowania już po 60 min / 20°C • Technologia Air Dry - utwardzanie bez konieczności wygrzewania • Formuła VHS - wysoka zawartość części stałych • Doskonałe wykończenie - wysoki połysk i głębia koloru	
	
KOLOR: bezbarwny STOPIEŃ POŁYSKU: wysoki połysk	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE VOC dla mieszanki = 419 [g/l], Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (d) przewiduje wartość VOC na poziomie 420 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na: • Lakiery bazowe, • Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu. Do matowania polecamy: • szarą włókninę ścierną z pastą matującą, • papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro), • papier ścierny o gradacji 360÷500 (do matowania maszynowo).	

PROCES APLIKACJI										
	ZASTOSOWANIE		LICZBA WARSTW							
	Szybkie naprawy lakiernicze karoserii.		1,5 warstwy: 1 średnia (cienka), a następnie pełna warstwa z zachowaniem 2 minut na odparowanie między warstwami. Całkowita grubość suchej powłoki = 50÷60 µm 2 warstwy: 2 pełne warstwy z zachowaniem 5 minut na odparowanie między warstwami Całkowita grubość suchej powłoki = 60÷70 µm Parametry dla pistoletu RP: Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar. Parametry dla pistoletu HVLP: Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar. <i>Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta sprzętu.</i>							
	PROPORCJE MIESZANIA	Wg objętości		CZASY UTWARDZANIA						
	Lakier 2 Utwardzacz 1 Lakier nie wymaga rozcieńczalnika!									
	LEPKOŚĆ NATRYSKOWA			<table><tr><td></td><td>20°C</td><td>40°C</td></tr><tr><td>Gotowość do polerowania</td><td>60 min</td><td>10 min</td></tr></table> Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.		20°C	40°C	Gotowość do polerowania	60 min	10 min
					20°C	40°C				
Gotowość do polerowania	60 min	10 min								
	ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI			SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR						
	80 min w 20°C									
	CZAS ODPAROWANIA			Nie zaleca się.						
	Pomiędzy warstwami: 2÷5 min Przed wygrzewaniem: 10 min									

WYDAJNOŚĆ

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 9÷9,5 m² powierzchni warstwą o grubości 60 µm.

CENIOWANIE

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ

Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny C48 VHS 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

OKRES GWARANCJI

C48 VHS 2:1 Lakier Akrylowy	– 24 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru VHS C48	– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz SLOW 1:2 do Lakieru VHS C48	– 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
C48 VHS 2:1 Lakier Akrylowy	17843; 17845 (1l; 5l)
Utwardzacz STANDARD 1:2 do Lakieru VHS C48	17844; 17846 (0,5l; 2,5l)
Utwardzacz SLOW 1:2 do Lakieru VHS C48	17978; 17979 (0,5l; 2,5l)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.